

**УДЕЛЬНАЯ ИЗОБАРНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ  
НЕКОТОРЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ  
КОНЦЕНТРАЦИИ КРЕМНИЕВЫХ ФУЛЛЕРНОВ,  
ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ**

*Раджабова С.С.,<sup>\*1</sup> Сафаров М.М.<sup>2</sup>*

*<sup>1</sup> ТГПУ им. С.Айни, Душанбе, Таджикистан, <sup>2</sup> ТТУ им. акад.*

*М.С. Осими, Душанбе, Таджикистан*

*\*mahmad1@list.ru*

В промышленности и технологиях достаточно часто применяется кремний. Кремний и его производные являются важными материалами для промышленности, например, в полупроводниках, оптоэлектронике и телекоммуникации. Линейные размеры наноалмазов колеблются от 10 нм до 50 нм. Диаметр углеродных нанотрубок колеблется от 4 нм до 20 нм, а их длина от 100 нм до 2 мкм [1–4]. Открытие углеродных фуллеренов привело к интенсивному поиску и изучению фуллереноподобных наночастиц других элементов и неорганических соединений. Первым претендентом в этой гонке стал кремний, элемент, наиболее близкий по свойствам к углероду. Однако было обнаружено, что кремниевые фуллерены не могут поддерживать идеальную каркасную структуру, как углеродные фуллерены. Расчеты теории функционала плотности показали, что даже с инкапсулированными частицами почти все эндодральные кремниевые фуллерены демонстрируют сильно сморщеные каркасные структуры по сравнению с их углеродными аналогами [3]. В частности, структуры фуллерена и нанотрубок кремния можно стабилизировать путем инкапсуляции металла или водородного захвата [4]. В рамках приближения MINDO/3 с учетом межатомных взаимодействий методом Монте-Карло были оптимизированы структуры фуллеренов  $\text{Si}_n$  и  $\text{Si}_n\text{H}_n$  с размерами  $20 < n < 60$  и стабильность полых кластеров кремния, состоящих более чем из 36 атомов [2–4].

Электролит  $\text{NaCl}$ : №1–( $\text{H}_2\text{O} + 5\% \text{ NaCl}$ ); №2–( $\text{H}_2\text{O} + 10\% \text{ NaCl}$ )); №3–( $\text{H}_2\text{O} + 12,5\% \text{ NaCl}$ ); №4–( $\text{H}_2\text{O} + 15\% \text{ NaCl}$ ); №5 – ( $\text{H}_2\text{O} + 24,26\% \text{ NaCl}$ ). Литературные данные по теплоемкости водных растворов  $\text{NaCl}$  при различных температурах (288–323)К приводятся в работах [5–6]. Результаты исследования теплоемкости водных растворов  $\text{NaCl}$  в зависимости от температуры при атмосферном давлении авторами [5–6] и наши измерения по теплоемкости исследуемых растворов с внедрением в них наноразмерных кремниевых фуллеренов при различных давлениях. Результаты измерения теплоемкости водных растворов и наночастиц кремниевых фуллеренов показали, что теплоемкость исследуемых растворов зависит от концентрации наполнителя, их фрак-

ции, температуры и давления. С повышением температуры (288-433) К теплоемкость растворов, в то же время электролита NaCl, уменьшается по линейному закону и с ростом давления также уменьшается. Добавки наночастиц повышают теплоемкость исследуемых растворов.

---

1. Калеева, А.А., Тимеркаев Б.А., Шамсутдинов Р.С., Сайфутдинов А.И., Шакиров Б.Р. Микродуговой способ синтезаnanoструктур кремния./ 1-ая Всероссийская конференция с международным участием. «Газоразрядная плазма и синтез nano-структур”, “ КНИТУ-КАИ ”, Казань, 2020.- С.120-122.
2. Kumar, V. Nanosilicon. Elsevier, Oxford, 2007, p.368.
3. Gao, Yi, Zeng X.C. e.t.: Metalencapsulated tetrahedral silicon fullerene //The journal of Chemical Physics- 2005-N.123-p.204325-4.
4. Галашев, А.Й. Термическая неустойчивость фуллеренов кремния, стабилизируемых водородом. Компьютерный эксперимент //ФТП – 2008 – Т.42, N.5 - С.611-617.
5. Ковалевская, Н.С. Теплоемкость водных растворов NaCl./Н.С.Ковалевская// Дис . . .к.т.н., М.: МЭИ.-1954.-198с.
6. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей /Н.Б. Варгафтик, Л.П. Филиппов и др.// Изд-во стандартов, М.,1963.-708с