

ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ИЗ ГАЛОГЕНИДОВ И СУЛЬФАТОВ НАТРИЯ И КАЛИЯ

Вердиев Н.Н., Алхасов А.Б., Мусаева П.А.,
Магомедов М.М., Мурадова Л.С., Вердиева З.Н.*

ИПГВЭ ОИВТ РАН, Махачкала, Россия

**verdiev55@mail.ru*

Эвтектические составы из галогенидных и сульфатных смесей s1 элементов обладают высокими значениями энталпий фазовых превращений, широким интервалом температур кристаллизаций, распространённостью в природе, относительной дешевизной, низкой летучестью, малым коэффициентом объемного расширения, высокой электропроводностью. Солевые расплавы востребованы в ряде отраслей промышленности, в частности, в гелио- и атомной энергетике в качестве теплоносителей и теплонакопителей [1,2]. Объект исследований - пятерная взаимная система $\text{Na}, \text{K}||\text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{SO}_4$. Выбор данного сочетания солей обусловлен и тем, что сульфат натрия обладает рядом полиморфных превращений, позволяющих улучшать теплоаккумулирующие свойства нонвариантных составов, т.е. позволяет генерировать и высвобождать тепловую энергию и при фазовом переходе (плавление-кристаллизация) так и в твердом состоянии. Исследуемый объект состоит 12 двух-, 8 трех-, 6 трехкомпонентных взаимных, 2 четверных- и 4 четырёх- компонентных взаимных систем. С целью планирования экспериментальных исследований проведен обзор научной литературы по состоянию изученности элементов ограничения системы $\text{Na}, \text{K}||\text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{SO}_4$. В результате установлено, что все 12 двух-, 8 трех-, 6 трехкомпонентные взаимные системы исследованы ранее. По двум четырехкомпонентным $\text{Na}||\text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{SO}_4; \text{K}||\text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{SO}_4$ и двум четырехкомпонентным взаимным системам $\text{Na}, \text{K}||\text{F}, \text{Br}, \text{SO}_4; \text{Na}, \text{K}||\text{Cl}, \text{Br}, \text{SO}_4$ в литературных источниках нет информации. В элементы ограничения четырёхкомпонентной системы $\text{Na}||\text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{SO}_4$ входят две трехкомпонентные системы: $\text{Na}||\text{F}, \text{Cl}, \text{Br}$ и $\text{Na}||\text{Cl}, \text{Br}, \text{SO}_4$ с твердыми растворами и две системы с двумя нонвариантными составами $\text{Na}||\text{F}, \text{Br}, \text{SO}_4$ и $\text{Na}||\text{F}, \text{Cl}, \text{SO}_4$. С использованием теории графов [3], произведено разбиение систем $\text{Na}||\text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{SO}_4; \text{K}||\text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{SO}_4$ на симплексы. Для каждой системы, на базе данных о двух- и трехкомпонентных системах ограничения, построены матрицы смежности вершин, составлены логические уравнения, решением которых установлено, что система $\text{Na}||\text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{SO}_4$ разбивается на вторичные тетраэдры: $\text{NaF}-\text{NaCl}-\text{NaBr}-\text{Na}_3\text{FSO}_4$; $\text{NaCl}-\text{NaBr}-\text{Na}_2\text{SO}_4-\text{Na}_3\text{FSO}_4$, связанные секущим треугольником $\text{NaCl}-\text{NaBr}-\text{Na}_3\text{FSO}_4$. Система $\text{KF}-\text{KCl}-\text{KBr}-\text{K}_2\text{SO}_4$ также дифференцируется на тетраэдры $\text{KF}-\text{KCl}-\text{KBr}-\text{K}_2\text{SO}_4$.

K₃FSO₄; KCl-KBr-K₂SO₄-K₃FSO₄ и разделены секущим треугольником KCl-KBr-K₃FSO₄. Из выявленных тетраэдров построены фазовые древа. В обоих случаях древа фаз линейного характера. Дифференциальным термическим методом физико-химического анализа, исследованы фазовые равновесия в системе Na||F,Cl,Br,SO₄. Планирование эксперимента осуществлено на основе общих правилах проекционно-термографического метода [4]. На Т-х диаграмме политермического разреза, выбранного в объеме кристаллизации фторида натрия системы NaF-NaBr-NaCl-Na₃FSO₄, на кривых ДТА не зафиксированы термоэффекты совместной кристаллизации четырех фаз. Установлено, что в системе NaF-NaCl-NaBr-Na₃FSO₄ устойчивы твердые растворы с минимумом при 682 °C, как и в системе NaCl-NaBr-Na₂SO₄-Na₃FSO₄, но температура минимума составляет 565 °C. Аналогичным образом исследованы все тетраэдры, и выявлено, что рассматриваемые системы характеризуются образованием непрерывных рядов твердых растворов. Выявленные солевые составы могут быть использованы в теплоаккумулирующих устройствах для генерации тепловой энергии в пределах 565- 682°C.

-
1. Трифонов К.И., Ларионов А.С., Кротов В.Е., Никифоров А.Ф. Вязкость солевых расплавов системы KAlCl₄-ZrCl₄-HfCl₄ // Расплавы. 2023. № 2. С. 113-177.
 2. Вердиев Н.Н., Гаркушин И.К., Бурчаков А.В. и др. Фазовые равновесия в системе NaF-NaCl-NaBr-Na₂CrO₄ // Неорганические Материалы. 2020. Т. 56. № 11. С. 1243-1251
 3. Краева, А.Г., Давыдова Л.С., Первикова В.И. и др. Метод разбиения (триангulation) диаграмм состава многокомпонентных взаимных систем с комплексными соединениями с применением графов и ЭВМ / // Докл. АН СССР. – 1972. Т. 202. – С. 850 – 853.
 4. Космынин А.С., Трунин А.С. Проекционно-термографический метод исследования гетерогенных равновесий в конденсированных многокомпонентных системах. Самара: Самарский гос. тех. ун-т. 2006. 183 с.